

**PRÉCONISATION DES RÉGLAGES MACHINE À PROJETER :  
RÉGLAGES AVEC LES ENDUITS ARGILUS ;  
MODÈLES LANCY PH 9 BR ET PUTZMEISTER SP 11**

**PRODUIT ENDUIT MONOCOUCHE ET FINITION**

jaquette



2 L6 -12 BARS  
(réglage avec de l'eau)

eau



6L / 25kg

temps de malaxage



5 min

repos



5 min

buse



14 Pour  
Finition 12

tuyau



Diamètre  
25 et 35

accessoire



Lance Déco

**PRODUIT TORCHIS**

jaquette



2 L6 -12 BARS  
(réglage avec de l'eau)

eau



6L / 25kg

temps de malaxage



5 min

repos



5 min

buse



14 ou 16

tuyau



Diamètre  
25 et 35

accessoire



Lance Déco

**PRODUIT ISOL ARGILUS**

jaquette



1,5 L 63

eau



9L / 10kg

temps de malaxage



10 min

buse



16

tuyau



Diamètre  
35

accessoire



Lance  
traditionnelle

**RENDEMENT** : une machine et 2 ou 3 hommes permettent d'appliquer entre 80 m<sup>2</sup> à 120 m<sup>2</sup> d'enduit / journée selon la configuration du chantier



**PRÉCONISATION CHAPE BÉTON**

**MACHINE ESTRICH BOY DC 450 (THERMIQUE)**

**MACHINE ÉLECTRIQUE EC 350**

**ET LA GAMME PUTZMEISTER M740 ET M760**

eau



36 L /165 L béton

tuyau



Diamètre  
65 ou 50  
Longueur  
de 10 à 40 m

temps de malaxage



5 min

accessoire



Lance trépied  
adaptable  
sortie 65 ou 50

**RENDEMENT** : Une machine est capable de produire 2 à 3 m<sup>3</sup> en théorie par heure



## PRÉCONISATION D'UTILISATION DES ENDUITS ARGILUS AVEC LES MACHINES EUROMAIR

### PRODUIT ENDUIT EXTERIEUR DE FINITION & CORPS D'ENDUIT / BATICLAY

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	accessoire
				
4,8L / sac 25kg	14	100	5 min	Lance Mortier

### PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR MONOCOUCHE

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire
					
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

### PRODUIT ENDUIT D'ARGILE INTÉRIEUR FINITION

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit	accessoire	
						
7L / sac 25kg	14	100	5 min	15 min	Lance Mortier	Lance Finition

+ Réglage vitesse machine et air

Pour ces produits, l'utilisation d'un MIXPRO 100 serait judicieux : Le temps de repos étant de 15 minutes avant projection, cela permettrait de remplir des récipients en attente d'être vidés dans la cuve de la CP.

### PRODUIT ENDUIT INTÉRIEUR ISOLANT (ISOL ARGILUS)

eau	buse	vitesse	temps de malaxage	repos produit
				
10L / sac 10kg	14	100	5 min	5 min

**CONSEIL** Produits à passer avec lance mortier traditionnelle correspondante au diamètre de 32 du tuyau, car tendance au bouchage en cas de réduction du diamètre.  
**ATTENTION** Possible augmentation de la consommation de 10% de produit/m<sup>2</sup> en version projetée, produit qu'il ne faut pas serrer mais finir à la règle.

Ne pas hésiter à régler l'eau un peu plus bas pour éviter d'avoir un produit trop liquide.

L'application en machine augmente le rendement de pose, avec 2 personnes les surfaces réalisées peuvent être entre 80 et 120 m<sup>2</sup> par jour suivant le type de chantier.

Pour faciliter l'application du MONOCOUCHE, de l'ISOL Argilus et du BATICLAY, un **graissage des tuyaux est conseillé**. Faire un lait d'enduit avec le produit utilisé (tamiser un demi sac et le diluer fortement en eau), et un test de projection

