

ARGILUS


ENDUITS TERRE & MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

BÉTON D'ARGILE

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE À LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION



LE BÉTON D'ARGILE SE PRÉPARE EN BÉTONNIÈRE DE 350 LITRES PAR 3 OU 4 SACS (+ GRAVILLONS) À LA FOIS. NE PAS MALAXER PLUS DE 5 MINUTES.



LE TEMPS DE PRISE DU BÉTON D'ARGILE SERA DE 24 HEURES (POSSIBILITÉ DE MARCHER DESSUS AVEC PRÉCAUTIONS) – LE TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET SERA DE 21 JOURS AVANT L'APPLICATION DU SOL DE FINITION ARGILUS.



AFIN D'OBTENIR UN MÉLANGE ASSEZ CONSISTANT, AJOUTER 5 LITRES D'EAU MAXIMUM PAR SAC. NE SURTOUT PAS RAJOUTER PLUS D'EAU. LORS DE L'APPLICATION, AUCUNE LAITANCE NE DOIT APPARAÎTRE EN SURFACE.



LE BÉTON D'ARGILE S'APPLIQUE DANS DES TEMPÉRATURES COMPRISES ENTRE 10° ET 25° C MAXIMUM. N'OUBLIEZ PAS DE VENTILER MÊME PAR TEMPS HUMIDE POUR ACCÉLÉRER LE TEMPS DE SÉCHAGE..

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE, CONTACTEZ DIRECTEMENT LE FABRICANT AU +33 (0) 2 51 34 93 28