

# ENDUIT COLLE

Enduit intérieur

Garantie de la qualité

- ▶ GRANULOMETRIE FINE
- ▶ ASSEMBLAGE ET COLLAGE DE CARREAUX
- ▶ FACILE A PONCER
- ▶ NETTOYAGE AISE DES OUTILS



A BASE DE GYPSE NATUREL

## Description

- ▶ Usage intérieur
- ▶ Enduit colle en poudre
- ▶ A base de plâtre fin et divers adjuvants

## Domaine d'application

- ▶ Colle / fixe : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, éléments décoratifs en polystyrène
- ▶ Comblement et réparation des trous, des fissures, des saignées, des angles cassés
- ▶ Travaux de rénovation et de finition
- ▶ Applicable sur plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, parpaings, briques, mortier de chaux, anciennes peintures

## Conditionnement

- ▶ Carton de 5 kg
- ▶ Sac de 12 kg

### Préparation

- ▶ Mélange : 0,60 l d'eau pour 1 kg de poudre
- ▶ Verser progressivement la poudre dans l'eau puis mélanger pour obtenir une pâte homogène à la consistance souhaitée
- ▶ Laisser reposer la préparation

### Application

- ▶ Temps d'utilisation : environ 1 h
- ▶ Epaisseur d'application : en fonction de la nature des travaux
- ▶ Recouvrement par tous types de peintures usuelles après séchage complet (24 à 48 h en moyenne)
- ▶ Température d'emploi : entre 5°C et 30°C
- ▶ Matériel : lame à enduire, couteau de peintre
- ▶ Nettoyage du matériel : à l'eau
- ▶ Ne pas rebattre la préparation lorsqu'elle commence à durcir

### Caractéristiques

- ▶ Consommation : variable en fonction de la nature des travaux, de 0,4 kg/m<sup>2</sup> (lissage) à 2 - 3 kg/m<sup>2</sup> (collage)
- ▶ Couleur : blanche
- ▶ Dureté shore C : 80 shore
- ▶ Aspect de surface : lisse

### Références techniques

- ▶ Caractérisation : Famille III - 3 (NF T 30-608)
- ▶ Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité
- ▶ Consommation : 1 kg de poudre comble env. 1 l
- ▶ Documents à consulter : NF T 36-005, NF P 74-204

Fiche technique remplace les précédentes. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, humides ou à un taux d'hygrométrie supérieur à 70%. Les fonds doivent être préparés selon la norme NF P 74-201. Avant utilisation, lire les fiches techniques et les fiches de sécurité, disponibles sur demande au service commercial. Les informations fournies dans cette fiche technique sont indicatives et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre (ex. température, support, épaisseur appliquée).

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).