
version: 2024.01 | date: 16-10-2024 | sujet à erreurs ou modifications

# VITA DECOR

## PLANCHERS FLOTTANTS EN LIÈGE D'IMPRESSION NUMERIQUE
## FINITION WEARTOP®
## SPÉCIFICATION TECHNIQUE

| **DEFINITION GENERALE ET COMPOSITION DU PRODUIT** | |
|---|---|
| Définition | Panneaux flottants en liège à impression numérique haute résolution, d'une épaisseur de 10,5 mm, à utiliser comme revêtement de sol intérieur, conformément à la norme EN ISO 20326. |
| Dimensions | 910 x 300 x 10.5 mm |
| Finition | WEARTOP®<br>Finition mate multicouche haute performance, à très faible teneur en COV, offrant une résistance exceptionnelle à l'usure, aux impacts et aux produits chimiques. |
| Structure du produit | <br>Couche supérieure : Revêtement de sol en liège aggloméré haute densité de 3 mm d'épaisseur, imprimé directement avec un graphisme numérique haute définition, conforme à la norme EN 12104.<br>Couche de base : Panneau de fibres haute densité HDFCORE+ de 6 mm, à très faible teneur en formaldéhyde (E1), conforme aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Title VI, avec une très haute résistance à l'humidité.<br>Sous-couche : Sous-couche acoustique CleanCork de 1,5 mm avec protection antimicrobienne intégrée Microban®.<br>Scellant : Système JOINTSHIELD® d'imprégnation tout autour des bords du panneau.<br>Bords : Bords carrés. |
| Système d'installation | Système d'assemblage Uniclic® sans colle, posé en installation flottante conformément aux instructions de pose. |

| **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | | | |
|---|---|---|---|
| Classification | <br> | EN ISO 10874 | 23 Domestique Élevé. Zones résidentielles d'utilisation intense<br><br>33 Commercial Élevé. Zones publiques d'utilisation intense |
| Longueur et largeur |  | EN ISO 24342 | 910 ± 0,25% x 300 mm ± 0,10% |
| Epaisseur totale |  | EN ISO 24346 | 10,5 mm ± 0,20 mm |
| Épaisseur de la couche de surface en liège |  | EN ISO 24346 | 3 mm -0,10/+0,15 mm |



GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

# VITA DECOR

PLANCHERS FLOTTANTS EN LIÈGE D'IMPRESSION NUMERIQUE – FINITION WEARTOP®
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

| **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | | | |
|---|---|---|---|
| Densité de la couche de surface en liège |  | ISO 3850 | > 500 Kg/m$^3$ |
| Équerrage<br>Rectitude | | EN ISO 24342 | < 0.2 mm<br>< 0.3 mm |
| Planéité du panneau<br>Longueur concave/convexe<br>Largeur concave/convexe | | EN ISO 20326 | < 0.5 % / < 1.0 %<br>< 0.1 % / < 0.15 % |
| Ouvertures entre panneaux<br>Valeurs moyennes / individuelles | | EN ISO 20326 | < 0.15 mm / < 0.20 mm |
| Différence de hauteur entre panneaux | | EN ISO 20326 | < 0.15 mm |
| Variation dimensionnelle causée par les changements de l'humidité atmosphérique |  | EN ISO 20326 | < 0.25 % |
| Empreinte résiduelle |  | EN ISO 24343-1 | < 0.25 mm |
| Force de verrouillage<br>Côté long / Côté court |  | EN ISO 24334 | > 3 kN/m / > 4 kN/m |
| Gonflement en épaisseur |  | ISO 24336 | < 15 % |
| Chaise à roulettes |  | ISO 4918 | Aucune perturbation de la surface autre qu'un léger changement d'aspect et aucun délaminage ne doit se produire |
| Effet d'un mouvement simulé d'un pied de meuble |  | EN ISO 16581 | Aucun dommage ne doit être visible lorsque testé avec le type de pied 2 |
| Masse par unité de surface |  | EN ISO 23997 | 7900 g/m$^2$ |
| Résistance à l'abrasion |  | EN 14354 | > 5000 rev |
| Résistance à l'impact (petite balle) |  | EN 438-2 | > 40 N |
| Résistance aux rayures | | EN 438-2 | Rating 2 (2.0 N) |
| Réduction du bruit d'impact |  | EN ISO 10140-3 | $\Delta L_w$ = 19 dB |
| Résistance thermique |  | EN 12667 | 0.10 m$^2$.K/W |
| Solidité à la lumière |  | EN ISO 105-B02 | 6 (Échelle bleue) |



GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

# VITA DECOR

PLANCHERS FLOTTANTS EN LIÈGE D'IMPRESSION NUMERIQUE – FINITION WEARTOP®
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

| **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance au glissement | DS | EN 13893 | Classe technique DS<br>Coefficient de frottement dynamique μ > 0,30 |
| Réaction au feu | $B_{fl}$-s1 | EN 13501-1 | Classe $B_{fl}$-s1 |
| Émissions de formaldéhyde | E1 HCHO | ENV 717-2 | Classe E1 |
| Émissions de COV | | ISO 16000 parts 3, 6, 9 | Classé A+ selon la classification française.<br>Conforme au système AgBB. |

| **AUTRE INFORMATION** | |
|---|---|
| Emballage | Les panneaux de sol flottants sont expédiés dans des plateaux en carton enveloppés dans un film rétractable, offrant ainsi une protection adéquate pour les conditions normales de transport et de stockage. Les colis sont identifiés par une étiquette et sont palettisés. Chaque palette est renforcée par des sangles et enveloppée de film étirable.<br>7 lames par paquet ; 1,91 $m^2$ par paquet ; 56 paquets par palette ; 107 $m^2$ par palette. Poids par paquet : 15 kg. |
| Chauffage par le sol | Convient pour le chauffage par le sol à eau chaude et électrique. La température de surface maximale recommandée est de 28ºC.<br>Les instructions spécifiques d'installation des planchers flottants pour le chauffage par le sol doivent être respectées. |
| Garantie limitée | Nous certifions que le produit ne présente aucun défaut de fabrication ou de structure et qu'il préservera ces qualités tant que vous prendrez soin de votre sol. Nous garantissons que la finition de surface ne s'usera pas dans les 15 ans (résidentiel) ou 5 ans (commercial), dans des conditions normales d'utilisation résidentielle ou commerciale et avec un entretien approprié.<br>*Note : Les conditions spécifiques de la garantie doivent être respectées. Pour les conditions de garantie, consultez www.granorte.com.* |
| Environnement | Les planchers flottants en liège VITA DECOR sont fabriqués à partir de plus de 80 % de matières premières naturelles et renouvelables (liège et bois) et de 30 % de sous-produits recyclés (liège et bois).<br>Ne contient pas de PVC ni de plastifiants ou d'autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement. |

WEARTOP high performance coating · HDDP high definition digital print · HDFCORE moisture resistant HDF · JOINTSHIELD edge sealing technology · UNICLIC click installation system · AGGLOPURe no added formaldehyde

WARRANTY DELIVERING NATURE 15 YEARS RESIDENTIAL · WARRANTY DELIVERING NATURE 5 YEARS COMMERCIAL · PROTECTED CleanCork GRANORTE HELPS PREVENT BACTERIA GROWTH POWERED BY MICROBAN

82% · 30% · cork · FSC www.fsc.org FSC® C044061 The mark of responsible forestry · GREENGUARD GOLD · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C · gBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten · CE EN 14041:2008

Produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande

GRANORTE se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel et à la structure pour améliorer la qualité ou la performance.



GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt