
TRADITION

DALLES DE SOL EN LIÈGE À COLLER - NATUREL
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

DÉFINITION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU PRODUIT			
Définition	Dalles de sol en liège naturel, non finies, destinées à être utilisées comme revêtement de sol intérieur, conformément à la norme EN 12104. Les dalles doivent être finies après l'installation.		
Dimensions	Longueur et Largeur 600x300 mm ; 300x300 mm ; 600x450 mm ; 600x150 mm ; 900x150 mm Épaisseur 4 mm ; 6 mm		
Finition	Naturelle (surface poncée fine)		
Structure du produit	 Couche de surface : Plaquage en liège naturel. Couche de base : Aggloméré de liège haute densité. Bords : Bords carrés ou chanfreinés.		
Pose	Collée, conformément aux instructions de pose. Une colle contact est recommandée. La colle doit être appliquée sur le dos des dalles et sur le support. Les dalles doivent recevoir une finition après la pose.		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Classification		EN 12104 EN ISO 10874	23* Usage domestique élevé (zones résidentielles à fort trafic) 32* Usage commercial général (espaces publics à trafic modéré) * Doit être fini sur site avec un vernis recommandé
Longueur et largeur		EN ISO 24342	Nominal ± 0.2%
Épaisseur totale		EN ISO 24346	Nominal ± 0.15 mm
Densité apparente		ISO 3850	> 500 Kg/m^3
Équerrage et rectitude		EN ISO 24342	< 0.4 mm
Incurvation (Tuilage)		EN ISO 23999	< 4 mm
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	< 0.3 %

TRADITION

DALLES DE SOL EN LIÈGE À COLLER - NATUREL
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Empreinte résiduelle		EN ISO 24343-1	< 0.3 mm
Réduction du bruit d'impact		EN ISO 10140-3	ΔL_w = 14 dB (pour une épaisseur de 4 mm)
Résistance thermique		EN 12667	Épaisseur 4 mm : 0.05 m^2.K/W Épaisseur 6 mm : 0.07 m^2.K/W
Réaction au feu	B_{fl}-s1	EN 13501-1	Classe B_{fl}-s1 classification sans finition (naturel)
Émission de formaldéhyde	NA HCHO	EN 14041	Aucun matériau contenant du formaldéhyde n'est ajouté pendant la production..
Émissions de COV		ISO 16000 parts 3, 6, 9	Conforme à la classification française A+ Conforme au schéma AgBB

AUTRE INFORMATION	
Caractéristiques	Manipulation sûre et facile ; facile à installer et à entretenir ; haute élasticité ; stabilité ; inodore ; résistant à l'eau ; pérennité des caractéristiques dans le temps ; haute résistance au feu, sans dégagement de gaz toxiques ; sans produits chimiques nocifs ; produit naturel, biodégradable et recyclable, fabriqué à partir de matières premières issues de sources durables.
Emballage	Les dalles de sol sont expédiées dans des emballages en carton assurant une protection adéquate pour des conditions normales de transport et de stockage. Les emballages sont identifiés par une étiquette et/ou une impression jet d'encre et sont palettisés.
Chauffage par le sol	Convient au chauffage par le sol lorsqu'il est intégré dans la chape. La température de surface maximale recommandée est de 28ºC. Les instructions de pose spécifiques aux dalles en liège sur chauffage par le sol doivent être respectées.
Environnement	Les dalles de sol en liège TRADITION sont composées d'environ 90 % de liège naturel — une ressource rapidement renouvelable, dont 100 % du contenu provient de recyclage post-industriel. Les dalles en liège sont recyclables à 100 %. Ne contient pas de PVC, de plastifiants ou d'autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement. L'utilisation d'une matière première naturelle et renouvelable ainsi que la possibilité de recyclage total du produit font des dalles en liège une référence en matière d'écologie et de durabilité environnementale.

GLUEDOWN glue-down installation

AGGLOPURe no added formaldehyde

89-92%

Des produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande

GRANORTE se réserve le droit d'apporter des modifications au matériau et à la structure afin d'améliorer la qualité ou les performances techniques

GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt