TATAMI

DALLES MURALES 3D EN LIÈGE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

DÉFINITION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU PRODUIT	
Description	Dalles de liège aggloméré massif, destinées à être utilisées comme revêtement mural intérieur, conformément à la norme EN 12781. Les dalles présentent une texture 3D obtenue par moulage sous pression, sont découpées aux dimensions de 600x300 mm et ont une épaisseur de 4 mm. La surface est protégée par un traitement à base d'eau (incolore ou coloré) pour une résistance accrue à l'eau et aux taches.
Dimensions	600 x 300 x 4 mm
Finition	CORKGUARD® Dispersion aqueuse à base de SCOTCHGARD™ et d'une combinaison de résines, conçue pour offrir d'excellentes propriétés hydrofuges, oléofuges et antitaches sur le liège naturel. La finition peut être incolore (transparente) ou colorée.
Structure du produit	 Couche de finition : CORKGUARD® Âme : Liège aggloméré texturé. Bords : Bisautés sur les 4 côtés.
Installation	Collée, conformément aux instructions d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Longueur et largeur	EN ISO 24342	600 x300 mm ± 0,5 %
Épaisseur totale	ISO 7322	4 mm ± 0,2 mm
Équerrage Rectitude	EN ISO 24342	< 0,4 mm < 0,3 mm
Densité apparente	ISO 7322	330 Kg/m^3
Masse par unité de surface	EN ISO 23997	1300 g/m^2 ± 10 %
Résistance à la traction	ISO 7322	> 1000 kPa

GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

TATAMI

DALLES MURALES 3D EN LIÈGE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Compression Récupération	ISO 7322	< 40 % > 80 %
Variation dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,4 %
Teneur en humidité	EN 12105	< 8 %
Incurvation (Tuilage)	EN ISO 23999	< 6 mm
Réaction au feu	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Propagation de la flamme < 150 mm. Pas de gouttelettes enflammées. Classe de feu E
Émission de formaldéhyde	EN 12149	Conforme. Aucun matériau contenant du formaldéhyde n'est ajouté lors de la production.
Émission de chlorure de vinyle monomère (CVM)	EN 12149	Conforme. Inférieur à la limite de détection.
Métaux lourds et éléments spécifiques (Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Mercure, Plomb, Antimoine, Sélénium)	EN 12149	Conforme. Aucune de ces substances n'est ajoutée ou n'est entrée en contact direct avec le produit lors du processus de fabrication.
Coefficient d'absorption acoustique pondéré	EN ISO 354	$\alpha_w = 0,1$
Résistance thermique Conductivité thermique	EN 12667	0,09 (m^2.K)/W 0,05 W/(m.K)
Émissions de COV	ISO 16000 parts 3, 6, 9	Conforme à la classification française A+ Conforme au protocole AgBB Certifié GREENGUARD Gold
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Caractéristiques	Sûr et facile à manipuler et à installer. Réduction efficace des bruits aériens. Augmente le confort thermique. Persistance des caractéristiques dans le temps. Sans émission de gaz toxiques lors de la combustion Léger, flexible et inodore. Sans produits chimiques nocifs. Produit naturel, biodégradable et recyclable.	
Emballage	Les dalles sont emballées dans des cartons, contenant chacun 44 dalles, offrant une protection appropriée pour les conditions normales de transport et de stockage. Les cartons sont identifiés par une étiquette et/ou une impression jet d'encre et sont palettisés. Chaque palette est cerclée et enveloppée d'un film étirable. Dalles par carton : 44 Mètres carrés par carton : 7,92 m^2 Poids par carton : 7,5 Kg Cartons par palette : 54 Mètres carrés par palette : 427,7 m^2	

GRANORTE®

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt

TATAMI

DALLES MURALES 3D EN LIÈGE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Garantie limitée	Nous certifions que le produit est exempt de défauts de fabrication et de structure et le restera.
Environnement	L'utilisation d'une matière première naturelle et renouvelable, ainsi que la possibilité de recycler entièrement le produit, font de TATAMI une référence en matière d'écologie et de durabilité environnementale. La composition des dalles TATAMI est constituée à plus de 90 % de liège naturel, provenant entièrement du recyclage de sous-produits de liège post-industriels. Le produit ne contient pas de PVC, de plastifiants ou d'autres substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.



Des produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande

GRANORTE se réserve le droit de modifier les matériaux et la structure pour en améliorer la qualité ou les performances techniques

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda. | Av. Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | Portugal | info@granorte.pt | www.granorte.pt