HUOT PARQUETS

PARQUET MASSIF CHENE 10MM
Pose à l'anglaise
A RAINURES ET LANGUETTES DE 110mm
MANUFACTURE INTEMPORELLE

PEFC 10-32-74

Désignation commerciale : **MISE A JOUR 01-2022 R** **Etiquetage** **REFLET**

10MM – Choix Mixte **NORME EN 13228-2003**

Singularités	Limitations
	Parement
Aubier	Sans limitations
Nœuds sains adhérents et pourris	Permis : Nœuds sains de diamètre inférieur à 30mm. Nœuds noirs voir trou et fendus sans limitation de nombre (rebouchés au mastique) Pattes de chat répétitives
Nœuds pourris	Non permis
Gerces	Permise et mastiquée
Ronces	Permises,
Pente de fil	Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse, mais pas de fil tranché
Cœur sain	Non permis
Variation de couleur	Différences de teinte dues à la structure du bois et veines légèrement plus sombres, permises, Dis coloration importante non permise
Traces de baguette	Non permise
Rayon médullaire	Permis (maille admise)
Attaques biologiques	Permises et mastiquées
Légères imperfections d'usinage	Permises : -pouvant être éliminées au ponçage -sur la languette à condition que leur importance ne nuise pas à la mise en œuvre du parquet
	Contre Parement
Aubier	Permis
Flaches	Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% de la longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n'affectent ni la rainure ni la languette. Imperfections de rabotage, qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.
Autres anomalies	Tous les défauts, sans limitation de format ni nombre, n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont permis.

Assortiment

Longueurs des lames en 110mm de 1200 mm

Conditionnement

Selon le cas

Normes

Classement au feu : Cfl-S1
Classe d'usage : 31
Coefficient de conductivité thermique : R = 0.18 W/K
Résistance thermique 0.055 m2. K / W

Pour les finitions avec une teinte : application d'une teinte acrylique sur les lames avant les applications des différentes couches de protection

Verni : en usine. Verni UV polyuréthane acrylique, exempt de solvant, de formaldéhydes, et isocyanates.

Descriptif	Résultats
Types de résines utilisés	Résines polyuréthanes à séchage ultraviolet incluant des nanoparticules de haute dureté avec une forte résistance à l'abrasion
Résistance à la rayure TABER scratch tester	1,8 Newton
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	10 milligrammes de pertes de masse
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	15000 tours usure du bois
Présence d'isocyanates	Aucune
Adhérence test quadrillage Norme NFT30038	0 Aucun décollement
Résistance chimique NFT30053	12
Résistance aux chocs NFT 30039	25cm
Résistance aux chocs billes 500grs	30cm
Brillant 60°	20%
Comportement au feu	Le verni ne modifie pas le classement feu du support sur lequel il est appliqué
Présence de formaldéhyde	Aucune

Entretien d'un parquet verni

<u>Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier :</u>
Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).
Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.



Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.
LISABRIL :
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : Danger. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)
Teneur en pH : PUR 7
PARFUM : Note florale

!!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.



Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

PEFC™
10-32-74
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

