HUOT PARQUETS

MANUFACTURE INTEMPORELLE

Désignation commerciale
10 mm - Choix Premier
Coloris
Verni Aspect Bois Brut, Naturel satiné, Écume, Alba, Naturel mat, Natura, Sauvage, Epice, Havane, Noix, Poivre et sel, Gris béton
Mise à jour
04-2024
Étiquetage
PR
Norme
EN 13228-2003
Classe
Normalisée

Parquet massif chêne 10 mm

Pose en Point de Hongrie
À RAINURES ET LANGUETTES DE 90 MM

SINGULARITÉS

PAREMENT

Aubier	**Non permis**
Nœuds sains, adhérents et pourris	**Permis : Noeuds de diamètre inférieur à 10 mm. 2 pattes de chat par lame. Toutefois ils ne sont pas comptés comme défauts s'ils ne sont pas groupés, les noeuds noirs de diamètre inférieur à 2 mm**
Nœuds pourris	**Non permis**
Gerces	**Non permises**
Ronces	**Permises**
Pente de fil	**Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse mais pas de fil tranché**
Cœur sain	**Non permis**
Variation de couleur	**Permises. Différences de teinte dues à la structure du bois et veines légèrement plus sombres, permises. Discoloration importante non permise**
Traces de baguette	**Non permises**
Rayon médullaire	**Permis (maille admise)**
Attaques biologiques	**Permises et mastiquées**
Légères imperfections d'usinage	**Permises : - pouvant être éliminées au ponçage - sur la languette à condition que leur importance ne nuise pas à la mise en oeuvre du parquet**

CONTRE PAREMENT

Aubier	**Permis**
Flaches	**Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n'affectent ni la rainure ni la languette. Imperfections de rabotage qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises**
Autres anomalies	**Permises, tous les défauts sans limitation de format ni nombre n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont admis.**

ASSORTIMENT

Longueurs	**Selon le disponible du moment de 500 mm à 1000 mm**
Largeur	**90 mm**

CONDITIONNEMENT

Lames	**Selon le cas**

NORMES

Classement feu	**Cfl-S1**
Classement d'usage	**31**
Pose sur sol chauffant et rafraîchissant compatible	
Coefficient de conductivité thermique	**R = 0.18 K/W**
Résistance thermique	**0.055 m2 K/W**

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PARQUETS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-32-74 Par ses approvisionnements en bois certifié PEFC, HUOT ETABLISSEMENTS soutient la gestion forestière durable au niveau mondial www.pefc-france.org

FINITION DU PARQUET MANUFACTURE INTEMPORELLE EN BROSSÉ VERNI OU SATINÉ


Pour les finitions avec une teinte : application d'une teinte acrylique sur les lames avant les applications des différentes couches de protection.

Verni : en usine. Verni UV polyuréthane acrylique, exempt de solvant, de formaldéhydes, et isocyanates.

Descriptif	Résultats
Types de résines utilisés	Résines polyuréthanes à séchage ultraviolet incluant des nanoparticules de haute dureté avec une forte résistance à l'abrasion
Résistance à la rayure TABER scratch tester	1,8 Newton
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	10 milligrammes de pertes de masse
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	15000 tours usure du bois
Présence d'isocyanates	Aucune
Adhérence test quadrillage Norme NFT30038	0 Aucun décollement
Résistance chimique NFT30053	12
Résistance aux chocs NFT 30039	25 cm
Résistance aux chocs billes 500grs	30 cm
Brillant 60°	20%
Comportement au feu	Le verni ne modifie pas le classement feu du support sur lequel il est appliqué
Présence de formaldéhyde	Aucune

ENTRETIEN D'UN PARQUET VERNI

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier



1

Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



Nettoyant LISABRIL® BLANCHON



Rénovateur métallisant BLANCHON

2

Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.

Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

LISABRIL :
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ
1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES :
Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)
Teneur en pH : PUR 7
PARFUM : Note florale

3

Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Éviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.