HUOT PARQUETS

MANUFACTURE NUANCES

Désignation commerciale
15 mm - Choix Chalet
Coloris
Brossé Aspect Bois Brut, Ivoire, Blanc craie, Pure, Pure B, Badiane, Réglisse
Mise à jour
04-2024
Étiquetage
Chalet
Norme
EN 13226-2002
Classe
Normalisée

Parquet massif chêne 15 mm

Pose à l'anglaise
À RAINURES ET LANGUETTES DE 160 MM

SINGULARITÉS

PAREMENT

Aubier	**Permis sur 3 cm de chaque côté**
Nœuds sains, adhérents et pourris	**Permis :** **Nœuds sains de diamètre inférieur à 60 mm.** **Nœuds noirs et fendus sans limitation de taille et de nombre.** **Seuls les noeuds supérieurs à 30 mm sont mastiqués.** **Pattes de chat répétitives.**
Nœuds pourris	
Gerces	**Permises fissures de séchage**
Ronces	**Permises**
Pente de fil	**Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier et dosse, fil tranché admis**
Cœur sain	**Permis**
Variation de couleur	**Permises lames avec une disparité de couleur importante**
Traces de baguette	**Permises**
Rayon médullaire	**Permis (maille)**
Attaques biologiques	**Permises y compris piqûres noires**

CONTRE PAREMENT

Aubier	**Permis.** **Aubier non sain exclu**
Flaches	**Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% longueur de la lame, même en rive.** **Imperfections de rabotage qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.**
Autres anomalies	**Permises, tous les défauts sans limitation de format ni nombre n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont admis.**

ASSORTIMENT

Longueurs	**350 à 2000 mm**
Largeur	**160 mm**

CONDITIONNEMENT

Lames	**Les lames sont emballées en paquets de 5 lames sous film rétractable, colis de 1.92 m²**

NORMES

Classement feu	**Cfl-S1**
Classement d'usage	**32**
Pose sur sol chauffant compatible	**avec colle Huot Grand Large sous avis technique du FCBA n°2019 075.1105-1**
Coefficient de conductivité thermique	**R = 0.083 K/W**
Résistance thermique	**0.10 m2 K/W**
Masse volumétrique du bois	**10 kg/m²**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)


PEFC 10-32-74 — Par ses approvisionnements en bois certifié PEFC, HUOT ETABLISSEMENTS soutient la gestion forestière durable au niveau mondial — www.pefc-france.org

MANUFACTURE NUANCES FINITION HUILÉ BROSSÉ

Coloris IVOIRE / BABB / PURE B / BADIANE / REGLISSE / PURE / BLANC CRAIE

ENTRETIEN D'UN PARQUET HUILÉ

Pour l'entretien courant : dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



1

Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse obtenue en mélangeant 3 bouchons du bidon de savon naturel concentré dans 3 litres d'eau.

Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Éviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.



Nettoyant RUBIO

2

Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences de trafic et aux performances durables.

Descriptif : huile naturelle à base d'huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d'obtenir une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.
Teneur en COV : 0g/l
Masse volumique : > 0.9 kg/l

Concernant les finitions huilées, il est demandé, sur le dernier DTU de mai 2020 annexe 3, d'appliquer une huile de finition sur tous les parquets huilés après la pose en fin de chantier et avant la mise en service du lieu.

Pour cela, il est important de mettre en œuvre à la monobrosse avec un PAD Beige ou Blanc une Huile Métallisant Universel pour assurer la parfaite finition de l'ouvrage, sa résistance aux forts passages et à la facilitation de son entretien qui ne se fera qu'avec le savon naturel concentré dilué dans l'eau de lavage et jamais aucun autre produit qui pourrait endommager durablement la finition.



Livré en bidon de 0.5 L qui permet de traiter environ 60 m² pour un parquet en finition brossé. Consommation d'environ une petite cuillère à café par m².

L'application se fera avec une monobrosse équipée d'un PAD Beige ou Blanc pour obtenir une bonne protection durable.