HUOT PARQUETS

MANUFACTURE INTEMPORELLE

Désignation commerciale
15 mm - Choix Chalet
Coloris
Verni Aspect Bois Brut, Naturel satiné, Écume, Alba, Naturel mat, Natura, Sauvage, Epice, Havane, Noix, Poivre et sel, Gris béton
Mise à jour
04-2024
Étiquetage
Chalet
Norme
EN 13226-2002
Classe
Normalisée

Parquet massif chêne 15 mm

Pose à l'anglaise
À RAINURES ET LANGUETTES DE 160 MM

SINGULARITÉS

PAREMENT

Aubier	**Permis sur 3 cm de chaque côté**
Nœuds sains, adhérents et pourris	**Permis :** **Noeuds ouverts de diamètre inférieur à 60 mm.** **Noeuds noirs et fendus sans limitation de taille et de nombre.** **Seuls les noeuds supérieurs à 30 mm sont mastiqués.** **Pattes de chat répétitives**
Nœuds pourris	
Gerces	**Permises fissures de séchage**
Ronces	**Permises**
Pente de fil	**Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse, fil tranché admis**
Cœur sain	**Permis**
Variation de couleur	**Permises lames avec une disparité de couleur importante**
Traces de baguette	**Permises**
Rayon médullaire	**Permis (maille admise)**
Attaques biologiques	**Permises y compris piqûres noires**

CONTRE PAREMENT

Aubier	**Permis. Aubier sain non exclu**
Flaches	**Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% longueur de la lame, même en rive.** **Imperfections de rabotage qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.**
Autres anomalies	**Permises, tous les défauts sans limitation de format ni nombre n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont admis.**

ASSORTIMENT

Longueurs	**350 mm à 2000 mm**
Largeur	**160 mm**

CONDITIONNEMENT

Lames	**Les lames sont emballées en paquets de 5 lames sous film rétractable, colis de 1.92 m²**

NORMES

Classement feu	**Cfl-S1**
Classement d'usage	**32**
Pose sur sol chauffant compatible	**avec colle Huot Grand Large sous avis technique du FCBA n°2019 075.1105-1**
Coefficient de conductivité thermique	**R = 0.083 K/W**
Résistance thermique	**0.10 m2 K/W**

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PARQUETS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-32-74 Par ses approvisionnements en bois certifié PEFC, HUOT ETABLISSEMENTS soutient la gestion forestière durable au niveau mondial www.pefc-france.org

FINITION DU PARQUET MANUFACTURE INTEMPORELLE EN BROSSÉ VERNI OU SATINÉ


Pour les finitions avec une teinte : application d'une teinte acrylique sur les lames avant les applications des différentes couches de protection.

Verni : en usine. Verni UV polyuréthane acrylique, exempt de solvant, de formaldéhydes, et isocyanates.

Descriptif	Résultats
Types de résines utilisés	Résines polyuréthanes à séchage ultraviolet incluant des nanoparticules de haute dureté avec une forte résistance à l'abrasion
Résistance à la rayure TABER scratch tester	1,8 Newton
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	10 milligrammes de pertes de masse
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	15000 tours usure du bois
Présence d'isocyanates	Aucune
Adhérence test quadrillage Norme NFT30038	0 Aucun décollement
Résistance chimique NFT30053	12
Résistance aux chocs NFT 30039	25 cm
Résistance aux chocs billes 500grs	30 cm
Brillant 60°	20%
Comportement au feu	Le verni ne modifie pas le classement feu du support sur lequel il est appliqué
Présence de formaldéhyde	Aucune

ENTRETIEN D'UN PARQUET VERNI

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier



1

Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



Nettoyant LISABRIL® BLANCHON



Rénovateur métallisant BLANCHON

2

Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.

Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

LISABRIL :
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ
1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES :
Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)
Teneur en pH : PUR 7
PARFUM : Note florale

3

Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Éviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.