PARQUET MASSIF CHENE 20MM RUP
A RAINURES ET LANGUETTES DE 180 mm

Moutain + métallisant (Pure-Blanc ou Noir)

Désignation commerciale :
HARMONIE – Choix RUP

MISE A JOUR 01-2022R

Etiquetage : CHALET

NORME EN 13226-2002

Classe libre

Singularités	Limitations
Parement	
Aubier	Permis
Nœuds sains, adhérents et pourris	Permis : Noeuds de diamètre jusqu'à 70mm mastiqués Pattes de chat apparentes
Gerces	Permis en bout de lame et mastiquée
Ronces	Permis
Pente de fil	Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier et dosse, fil tranché admis
Cœur sain	Permis
Variation de couleur	Dis colorations importantes permises
Traces de baguette	Permis
Rayon médullaire	Permis, (maille)
Attaques biologiques	Permises et mastiquées
Aspect de surface	Légères sous cotes permises
Contre Parement	
Aubier	Permis.
Flaches	Permis, si leur largeur si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% longueur de la lame, même en rive. Imperfections de rabotage qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur.
Autres anomalies	Permises : tous les défauts sans limitation de format ni nombre n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont admis.

Assortiment

Longueurs : de 400mm à 1800mm

Conditionnement

Les lames sont emballées en toutes longueurs et emballées en paquets de 1.62m2 sous film rétractable

Normes

Classement au feu : Cfl-S1
Classe d'usage : 34
Pose sur sol chauffant
Coefficient de conductivité thermique : R = 0.18 m². °K/W
Résistance thermique 0.110 m2. K / W

Masse volumique de bois : 14.5 kg / m2

Finition du parquet en huilé ou brossé huilé

Finition Huilé brossé

Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences de trafic et aux performances durables. Elle permet la reprise ponctuelle en cas d'accidents domestique qui endommagerait la surface comme des griffes ou rayures. (Voir détail de l'entretien)
Descriptif : huile naturelle à base d'huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d'obtenir une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.
Teneur en COV : 0g/l
Masse volumique : > 0.9 kg/l

PEFC™
10-32-74
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

